

SILIKONSKA ŽBUKA Z

silikonska žbuka zaribane tekture granulacije 1,5 mm; 2 mm; 3 mm

NAMJENA:

završna zaštitno-dekorativna obrada vanjskih zidova, zaribane ("rižaste") tekture

SASTAV:

silikonsko vezivo, polimerno vezivo, zrno 1,5 mm; 2 mm, 3 mm, punila, pigmenti, aditivi

IZGLED:

bijela ili obojena pastozna masa pripremljena za ugradnju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Prema HRN EN 15824

Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-2:2002):	sd vrijednost	≤ 0,6 m
	klasa	V ₂ (srednje paropropusna)
Vodoupojnost (HRN EN 1062-3:2002):	w ₂₄ - vrijednost	≤ 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
	klasa	W ₃ (nisko vodoupojna)
Čvrstoća prionjivosti na mineralnu žbuku (HRN EN ISO 4624):		> 0,3 N/mm ²
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage):		6 h (na dodir)
		24 h (otporna na kišenje)
Boja:		prema Samoborka ton karti

POTROŠNJA:

1,5 mm	2,2 kg/m ²
2 mm	2,8 kg/m ²
3 mm	3,5 kg/m ²

POSTUPAK:

Primjenjuje se :

- u toplinskim sustavima :
- TERMOZOL STANDARD, TERMOZOL EKSTRA, TERMOSAM
- na podlogama :
- polimer-cementni mortovi SAMOTERM® F, SAMOTERM GLET, SAMOTERM PREMIUM
- mase za izravnavanje TERATERMO GLET
- fine žbuke FINA ŽBUKA F 900, FINA ŽBUKA STANDARD, FINA ŽBUKA EKSTRA
- produžne žbuke VC 50
- beton star najmanje 3 mjeseca

Ne primjenjuje se na gipsane podloge, uljane premaze kao i na trajno vlažne podloge

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti glatke, čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja, stare najmanje 21 dan.

Maksimalno odstupanje ravnine zida na 4 m ± 0,5 cm.

Prije početka radova klupčice, metalne dijelove, drvo i staklo zaštititi PE folijom.

Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

Sve podloge impregnirati odgovarajućim MINERALKVARC GRUNDOM OBOJENIM najmanje dan prije nanošenja SILIKONSKE ŽBUKE Z.

PRIPREMA MATERIJALA:

SILIKONSKU ŽBUKU Z dobro promiješati u originalnoj ambalaži i po potrebi razrijediti čistom vodom (do 1% na ukupnu količinu žbuke, jednakomjerno)

PRIMJENA:

SILIKONSKU ŽBUKU Z nanositi ravnomjerno na podlogu metalnim gleterom u debljini najkrupnijeg zrna i odmah zaribati plastičnim gleterom kružno do ujednačene tekture.

Slučajno poprskana mjesta odmah dobro oprati čistom vodom.

SILIKONSKU ŽBUKU Z nanositi kontinuirano mokro do mokrog na cijelu plohu.

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-05-012

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, metalni gleter, plastični gleter
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

kante 25 kg

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji, zaštićeno od sunca i smrzavanja

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta SILIKONSKA ŽBUKA Z ne smije biti izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja. SILIKONSKA ŽBUKA Z nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12. Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izlijevati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04
Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište

OZNAČAVANJE:

Sadržaj hlapivih organskih spojeva:
HOS: A(c), 40g/l ;SILIKONSKA ŽBUKA Z sadrži max.5 g/l
EUH208: »Sadrži smjesu 5-kloro-2-metil-4-izotiazol-3-ona i 2-metil-4-izotiazol-3-ona (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.«

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 (ako Silikonska žbuka nije komponenta ETICS sustava)
2+ (ako je Silikonska žbuka komponenta ETICS sustava)
SILIKONSKA ŽBUKA Z je ispitana u ZAG Ljubljana kao dio ETICS toplinskih sustava Samoborke: TERMOZOL STANDARD, TERMOZOL EKSTRA, TERMOSAM
Brojevi certifikata o ispitivanju toplinskih sustava u ZAG Ljubljana:
1404-CPR-2743 (ETA – 15/0080) za TERMOZOL STANDARD
1404-CPD-2744 (ETA – 15/0079) za TERMOZOL EKSTRA
Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA
SILIKONSKA ŽBUKA Z je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d i ZAG-a Ljubljana.

POSEBNE NAPOMENE:

TON: Odstupanja u tonu proizvedene žbuke od ton karte moguća su zbog korištenja prirodnih sirovina. Neujednačenost tona ugrađene žbuke može biti uzrokovana nepovoljnim uvjetima ugradnje (visoka vlažnost, niska temperatura), različitom upojnosti i hrapavosti podloge. Ukupnu količinu žbuke za jedan objekt potrebno je naručiti odjednom. Ukoliko se na jednoj zidnoj plohi koristi žbuka različitih datuma proizvodnje, istu je potrebno prethodno homogenizirati u posudi odgovarajuće veličine kako bi se izbjegla neujednačenost tona. Samoborka d.d. ne garantira potpunu istovjetnost tona žbuke različitih datuma proizvodnje, zbog korištenja prirodnih sirovina u proizvodnji, te stoga odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.

OTPORNOST NA MIKROORGANIZME: SILIKONSKA ŽBUKA Z sadrži algicidne i fungicidne dodatke, koji sprječavaju razvoj mikroorganizama na površini žbuke. Dugotrajnost djelovanja ovisi o uvjetima u kojima se građevina nalazi i o mogućim greškama pri projektiranju i izvođenju radova. SILIKONSKU ŽBUKU Z se ne smije primjenjivati na već zaraženim površinama bez prethodne sanacije

PRIMJENA: Kod primjene SILIKONSKE ŽBUKE Z na toplinske sustave preporučamo korištenje tonova sa faktorom refleksije svjetla $\gamma > 30$.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-16/0610, 26.07.2016.

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.