

Tehnički list proizvoda

Izdanje 09.06.2008.

Dopuna – 06.03.2013.

Identifikacijski broj:

06-2008

Sika® Estriplast

Sika® Estriplast**Dodatak mortovima**

Opis proizvoda	Sika® Estriplast je jednokomponentni, dodatak mortovima koji omogućava bolju i lakšu ugradnju estriha.
Primjena	Za povećanje čvrstoće, toplinske provodljivosti i lakšu ugradnju estriha: krutih ili plivajućih, te estriha s podnim grijanjem.
Karakteristike / Prednosti	Ubrzava očvršćivanje estriha Povećava savojnu i tlačnu čvrstoću Poboljšava odvodnju topline estriha s podnim grijanjem Pogodan za estrije po ONORM 2232 Ne uvodi dodatan zrak u smjesu Ne sadrži kloride

Tehnički podaci**Oblik**

Izgled / Boja	Bijela tekućina
Pakiranje	Kanisteri od 5kg, 25 kg, bačve 200 kg

Skladištenje

Uvjeti skladištenja / Rok trajanja	6 mjeseci od datuma proizvodnje ako je pravilno uskladišteno u neoštećenoj i neotvorenoj originalnoj ambalaži u suhim uvjetima.
---	---

Viskozitet	7 cP (pri 20°C)
Gustoća	1,13 kg/lit
Doziranje	1 % na težinu cementa



Upute za primjenu

Priprema podloge	Ako se izvodi kao vezni estrih na betonsku podlogu, podloga mora biti strukturno čvrsta i slobodna od svih nečistoća, slabih i lomljivih dijelova, cementnog mlijeka, ulja i masti ili drugih kontaminanata (kao vezno sredstvo koristiti Sika® Top-77). Ako se izvodi plivajući estrih obratiti pažnju na mogućnost klizanja (na kosinama).
Miješanje	Sika® Estriplast se dodaje u mješalicu težinski 1 % na težinu cementa (0,5 kg Sika® Estriplast na dvije vreće cementa od 25 kg). Pri sastavljanju recapture estriha potrebno je uzeti u obzir da Sika® Estriplast utječe na smanjenje potrebne količine vode (cca. 10 %). Sika® Estriplast se može dodavati u vodu ili direktno u mješalicu.
Njegovanje	Svježe nanoseni estrih potrebno je prvih 8 dana štititi od visokih temperatura, odnosno naglih promjena temperature i prebrzog isušivanja. Kada se Sika® Estriplast koristi kod izrade estriha za podno grijanje, nakon 10 dana može se početi s grijanjem na nižim temperaturama (cca. +15°C do +20°C). Nakon još dodatnih 10 dana može se potpuno pustiti grijanje bez ograničenja.
Dodatna napomena	Sika® Estriplast nema nikakvog dodatnog utjecaja na očekivani životni vijek trajanja plastičnih cijevi podnog grijanja.
Napomena	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.
Zdravstvene i sigurnosne informacije	Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.
Pravne napomene	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 1 6594 240
Telefax +385 1 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

