

Tehnički list proizvoda

Izdanje 18/07/2007

Identifikacijski broj:

02 07 01 01 001 0 000016

Sika® MiniPack – Hidroizolacijski mort

Sika® MiniPack – Hidroizolacijski mort**Hidroizolacijski mort**

Opis proizvoda	Sika® MiniPack - Hidroizolacijski mort je jednokomponentni, vodonepropusni mort, spreman za korištenje.		
Područja primjene	Sika® MiniPack - Hidroizolacijski mort je specijalni mort za hidroizolaciju i zaštitu temelja, podzemnih i djelomično ukopanih zidova i sl. Može se ugrađivati na beton, opeku, cementne žbuke i sl.		
Obilježja proizvoda / Prednosti		Može se direktno ugrađivati na većinu podloga za temelje (opeka, beton, bloketa i dr.) Vrlo dobra adhezija Cement siva boja Brzo vezanje, kratko vrijeme čekanja Dobra ugradivost	
Podaci o proizvodu			
Oblik			
Izgled / boja	Sivi prah		
Pakiranje	25 kg kartonska kutija (5 x 5 kg plastične vreće)		
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja / Trajnost	9 mjeseci od datuma proizvodnje ako se propisno skladišti u neoštećenoj originalnoj, zatvorenoj ambalaži, u suhim i hladnim uvjetima.		
Tehnički podaci			
Kemijska osnova	Portland cement, odabrani agregati i aditivi.		
Gustoća	Gustoća svježeg morta: ~ 2,0 kg/l (pri +20 °C)		
Granulacija	D _{max} : 0,3 mm		(prema EN 12192-1)
Debljina sloja	1 mm min. / 4 mm max.		



Informacije o sistemu

Detalji primjene

Potrošnja	Ovisno o hrapavosti podloge, izgledu površine i debljini nanesenog sloja. Okvirno, ~ 1,8 kg praha za 1 mm debljine. Sadržaj 1 vrećice ~ 3,1 l morta ili za oko 2m ² .
Kvaliteta podloge	Podloga mora biti neoštećena, čista, bez nevezanih dijelova, cementne skramice, ulja, masti ili drugih onečišćivača površine.
Priprema podloge / Primer	Pripremiti podlogu prikladnim mehaničkim postupcima kao što su hidrodinamičko čišćenje (vodom pod visokim tlakom), pjeskarenje, štemanje, čekićem i dr. i dobro navlažiti do zasićenja (mat vlažno, bez zaostale vode na površini).

Uvjeti primjene/Ograničenja

Temperatura podloge	+5 °C min. / +30 °C max.
Temperatura okoline	+5 °C min. / +30 °C max.

Upute za primjenu

Miješanje	~ 1,25 l vode na vreću od 5 kg praha
Vrijeme miješanja	Sika® MiniPack - Hidroizolacijski mort treba zamiješati električnim mikserom s niskim brojem okretaja (< 500 o/min). Također se može ručno zamiješati u manjim količinama. Utočiti vodu u ispravnom omjeru u pogodnu posudu za miješanje. Polako miješati i dodavati prah u vodu. Dobro miješati najmanje 3 minute do postizanja željene konzistencije.
Metode primjene/ Alati	Sika® MiniPack - Hidroizolacijski mort može se nanositi tvrdom četkom, gumenim gleterom, gumenim valjkom ili finim gleterom u 2 do 3 sloja. Smjerovi nanošenja slojeva moraju biti međusobno okomiti.
Čišćenje alata	Očistiti sav alat i opremu za nanošenje vodom neposredno nakon upotrebe. Očvrslu / osušeni materijal može biti uklonjen jedino mehanički.
Vrijeme čekanja	Vrijeme čekanja između slojeva: ~4 h (pri +20 °C).
Otvoreno vrijeme	~ 1h i 30 minuta (pri +20 °C)
Napomene o primjeni / Ograničenja	Izbjegavati primjenu na direktnom suncu / jakom vjetru / kiši. Ne dodavati vodu u količini većoj od preporučene. Ugrađivati na čvrstu, pripremljenu podlogu. Zaštititi svježi mort od smrzavanja i sl. Za primjenu u podrumima Sika® MiniPack - Hidroizolacijski mort ne isključuje: - izvođenje parne brane ako je površina ispod razine podzemne vode - izvođenje unutarnje hidroizolacije u području stalno ispod nivoa podzemne vode - izvođenje drenaže ako je količina vode velika

Detalji negovanja**Njegovanje**

Zaštititi svježi mort od prevelike evaporacije / rane dehidracije korištenjem standardnih metoda negovanja za cementne mortove.

Primijenjeni proizvod spreman za korištenje

Vrijeme čekanja prije korištenja ovisi o temperaturi i relativnoj vlažnosti. Orijentaciono:

~ 3 dana pri +20 °C
~ 7 dana pri +5 °C

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su temeljeni na laboratorijskim ispitivanjima. Trenutne izmjerene vrijednosti mogu varirati ovisno o okolnostima koje su van naše kontrole.

Lokalna ograničenja

Naglašavamo da kao rezultat specifične lokalne regulative svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalne tehničke listove za opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnici će konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda koji sadrži fizikalne, ekološke, toksikološke i druge podatke o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanju primjenu i nakanu. Sika zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

